

Ficha Técnica de Produto

Cópia controlada via sistema! Sendo impressa, torna-se cópia não controlada.

Código	Data Emissão	Revisão	Data Alteração	Página
FT 009	04/10/2011	10	12/06/2026	1/2

Linha MODELAGEM

PRESSPAN PADRÃO

Fabricado com aparas de papel recicladas e 100% selecionadas, é um produto formado por várias camadas elementares, sendo fortemente prensado no estado úmido e intensamente calandrado no estado seco, obtendo-se assim uma elevada resistência mecânica, e estabilidade dimensional. Geralmente utilizado para modelagem calçadista (veja também outras aplicações) proporcionando alta qualidade ao modelo final.

Condições de Fornecimento

Espessura (mm)	Tolerância (mm)	Formato (mm) Toler. $\pm 0,5\%$	Gramatura (g/m ²) Toler. $\pm 4\%$	Peso/Folha (g) Toler. $\pm 4\%$
0,60	$\pm 0,05$	560x770 / 770x1120	780	336 / 673
0,80	$\pm 0,05$	560x770 / 770x1120	1040	448 / 897
1,00	$\pm 0,07$	600x790 / 790x1200	1300	616 / 1232
1,50	$\pm 0,10$	600x790 / 790x1200	1950	924 / 1849
2,00	$\pm 0,10$	600x790 / 790x1200	2600	1232 / 2465
2,50	$\pm 0,10$	600x790 / 790x1200	3250	1541 / 3081

Ficha Técnica de Produto

Cópia controlada via sistema! Sendo impressa, torna-se cópia não controlada.

Código	Data Emissão	Revisão	Data Alteração	Página
FT 009	04/10/2011	10	12/06/2026	2/2

Linha MODELAGEM

PRESSPAN PADRÃO

Condições de Fornecimento

Espessura (mm)	Tolerância (mm)	Formato (mm) Toler. $\pm 0,5\%$	Gramatura (g/m^2) Toler. $\pm 4\%$	Peso/Folha (g) Toler. $\pm 4\%$
3,00	$\pm 0,15$	600x790 / 790x1200	3900	1849 / 3697
4,00	$\pm 0,20$	600x790 / 790x1200	5200	2465 / 4930

- Outros formatos e espessuras, sob consulta.
- Pode haver uma leve variação de tonalidade de lote para lote.
- Cor predominante: NUDE.

Dados Técnicos

Item	Característica	Unidade	Valores	
			Mínimo	Máximo
1	Peso específico	g/cm^3	1,25	1,35
2	Umidade	%	Máximo 10	

Outras aplicações

- Manutenção de Acordeons (nas espessuras 0,60 - 0,80mm);
- Fábricas de juntas (inclusive para o ramo automotivo).

Cuidados no armazenamento do produto

Este produto pode sofrer empenamento quando exposto em locais com umidade relativa do ar baixa. Mantenha sempre o produto embalado e armazenado longe de locais com correntes de ar (ex.: portas, janelas, ventiladores entre outros). Sugerimos abrir a embalagem e retirar somente o que for utilizar.